

# maxit plan 490 et maxit plan 486

Page 1, 29-09-2008

## Mortier chape fluide autolissante

### Description du produit

La chape maxit plan 490 est un mortier sec à base d'anhydrite, prédosé et mélangé en usine pour la réalisation de chape fluide autolissante, visé par un Avis Technique.

### Supports

- mesurer l'humidité résiduelle à l'aide de l'appareil CM bombe au carbure ;
- s'assurer que le support est propre et sans poussière ;
- utiliser un primaire et une colle du même fabricant, l'ensemble étant compatible ;
- se reporter aux identifications des fabricants de colles et aux tableaux de préconisations dans les annexes de l'Avis Technique.

### Mise en oeuvre

Automatique grâce à la pompe de malaxage sur le silo. Commande marche / arrêt de la pompe à partir du lieu d'application grâce au câble de commande à distance. Application mécanique en sacs à l'aide de toutes les machines à projeter (ex. duo-mix, mono-mix) suivant les instructions du fabricant.

### Exécution

- Conditions d'utilisation pour mise en oeuvre de la chape:
- bâtiment clos et couvert, vitrage posé ;
  - cloisons séparatrices d'appartements terminées (y compris les enduits jusqu'au sol), ainsi que les cloisons en maçonnerie de distribution et de doublage ;
  - vérification faite de l'étanchéité des installations de plomberie et de chauffage ;
  - température du support et de l'atmosphère comprise entre 5 ° C et 30 ° C sans risque de gel dans les locaux durant au moins deux jours après la mise en oeuvre ;
  - pas de réhumidification importante à craindre dans les locaux.

### Remarques

Garantie du fournisseur  
Assurance décennale de la C.A.M.B.  
Qualité contrôlée en permanence par nos laboratoires.  
Avis technique CSTB.

### Spécifications techniques

<b>Consommation</b>	18 kg / m <sup>2</sup> / cm d'épaisseur.
<b>Rendement</b>	1,8 tonne = 1,0 m <sup>3</sup> de mortier gâché



### Spécifications techniques

#### Temps de séchage

- accessible après 24 heures ;
- mise à disposition du second oeuvre après 3 à 4 jours (mise en charge) ;
- ponçage de la chape par le chapiste au bout de 3 à 4 jours et dépoussiérage.

#### Besoin en eau

6,60 litres/sac de 40 kg.

**maxit France S.A.S**  
4, rue de Mulhouse  
68180 Horbourg-Wihr  
Phone: +33 (0)3 89 20 10 80  
Fax: +33 (0)3 89 20 10 75  
contact@maxit.fr  
http://www.maxit.fr

**maxit France S.A.S**  
116 Avenue Arrivaux  
38070 Saint Quentin Fallavier  
Phone: +33 (0)4 74 46 20 80  
Fax: +33 (0)4 74 61 58 80  
contact@maxit.fr  
http://www.maxit.fr

**maxit France S.A.S**  
Route de Tritteling  
57380 Faulquemont  
Phone: + 33 (0)3 87 29 27 70  
Fax: + 33 (0)3 87 29 38 98  
contact@maxit.fr  
http://www.maxit.fr